



Evia 55/110

57 mm

ALTURA TOTAL

Para momentos de disfrute

Evia, una explosión de naturaleza. Con una galga de 5/8» que le aporta un aspecto ultranatural, este césped combina nada menos que 7 colores distintos creando una excelente combinación, y su mezcla de hilos añade el toque definitivo de diversión.

FORMATOS

Pelo dentro 2x25 m - 4x25 m

GARANTIA (Años - KLy)

8 - 1000 KLy

ENSAYOS Y CERTIFICADOS

DURABILIDAD_

- ISO 9001_GESTIÓN DE LA CALIDAD
- Solidez del color ≥ 4
- Permeabilidad del agua 60l/min/m²

MEDIOAMBIENTE_

- ISO 14001_GESTIÓN AMBIENTAL

SEGURIDAD_

- Certificación al fuego: Efl
- ISO 45001_Sistemas de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo
- Auditoria Social, 2-Pillar SMET

DAG.410.MAR.15 / 2 / 1-9-24

OBSERVACIONES

En caso de que se añada relleno al césped artificial Turfgrass, utilice arena de sílice redondeada (no angular), tamizada, lavada y secada. El uso de cualquier otro tipo de material de relleno invalidará la garantía Turfgrass.

*Las garantías estándar se aplican a regiones con una irradiación horizontal global inferior o igual a 1800 KWH/m²/año o 155 KLy/m²/año. Para regiones con una irradiación horizontal global superior a 1800 KWH/m²/año o 155 KLy/m²/año, por favor, consulta nuestra política de garantía.

Características técnicas



Hilo

Tipo:	Monofilamento + Semi Texturizado + Texturizado
Composición:	70% PE - 30% PP
Dtex.:	21400 DTex ($\pm 5\%$)
Peso:	1925 gr/m ² ($\pm 10\%$)
Colores:	Monofilamento: Campo / Pepinillo Semi Texturizado: Campo / Oliva / Yute Texturizado: Crema / Verde



Tufting

Galga:	5/8"
Altura:	55 mm ($\pm 5\%$)
Altura total:	57 mm ($\pm 5\%$)
Puntadas:	110 ml ($\pm 10\%$) - 6930 m ² ($\pm 10\%$)



Soporte

Soporte primario:	Backing doble
Acabado:	100% PP, UV Estabilizado Poliuretano



Producto final

Peso total:	2825 gr/m ² ($\pm 10\%$)
-------------	---------------------------------------



Con el fin de mejorar constantemente la calidad de nuestros productos a las últimas normas técnicas, Turfgrass® se reserva el derecho de modificar cualquiera de las características técnicas. Los valores declarados son valores medios aproximados y podrían variar en un $\pm 10\%$ (altura de las fibras $\pm 5\%$) debido a razones técnicas.