



Goya

37 mm

ALTURA TOTAL

Suave y resistente.

Goya es un césped artificial de 35 mm que destaca por su suavidad y resistencia, combinando tonos verdes y beige para replicar perfectamente los colores naturales. Ofrece un equilibrio ideal entre confort y capacidad de recuperación, proporcionando una sensación auténtica y duradera.

FORMATOS

Pelo dentro 2x25 m - 4x25 m

GARANTIA (Años - KLy)

8 - 1000 KLy

ENSAYOS Y CERTIFICADOS

DURABILIDAD

- ISO 9001_GESTIÓN DE LA CALIDAD
- Solidez del color ≥ 4
- Permeabilidad del agua 60l/min/m²

MEDIOAMBIENTE

- ISO 14001_GESTIÓN AMBIENTAL

SEGURIDAD

- Certificación al fuego: Efl
- ISO 45001_Sistemas de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo
- Auditoria Social, 2-Pillar SMET

DAG.410.MAR.15 / 2 / 1-9-24

OBSERVACIONES

En caso de que se añada relleno al césped artificial Turfgrass, utilice arena de sílice redondeada (no angular), tamizada, lavada y secada. El uso de cualquier otro tipo de material de relleno invalidará la garantía Turfgrass.

*Las garantías estándar se aplican a regiones con una irradiación horizontal global inferior o igual a 1800 KWH/m2/año o 155 KLy/m2/año. Para regiones con una irradiación horizontal global superior a 1800 KWH/m2/año o 155 KLy/m2/año, por favor, consulta nuestra política de garantía.

Características técnicas

Hilo

Tipo:	Monofilamento + Texturizado
Composición:	60% PE - 40% PP
Dtex.:	12000 DTex ($\pm 5\%$)
Peso:	1710 gr/m ² ($\pm 10\%$)
Colores:	Monofilamento: Campo / Manzana Texturizado: Crema / Verde

Tufting

Galga:	3/8"
Altura:	35 mm ($\pm 5\%$)
Altura total:	37 mm ($\pm 5\%$)
Puntadas:	170 ml ($\pm 10\%$) - 17850 m ² ($\pm 10\%$)

Soporte

Soporte primario:	Backing simple
Acabado:	100% PP, UV Estabilizado Poliuretano

Producto final

Peso total:	2520 gr/m ² ($\pm 10\%$)
-------------	---------------------------------------



Con el fin de mejorar constantemente la calidad de nuestros productos a las últimas normas técnicas, Turfgrass® se reserva el derecho de modificar cualquiera de las características técnicas. Los valores declarados son valores medios aproximados y podrían variar en un $\pm 10\%$ (altura de las fibras $\pm 5\%$) debido a razones técnicas.