



Hillside

42 mm

ALTURA TOTAL

Pelo alto, césped denso para momentos de alegría.

Hillside, con una altura de 40 mm y su denso y suave pelo, ofrece el equilibrio perfecto entre suavidad y resistencia. Esta combinación lo convierte en la opción ideal para aquellos que buscan disfrutar de un césped duradero y de calidad a lo largo del tiempo.

FORMATOS

Pelo dentro 2x25 m - 4x25 m

GARANTIA (Años - KLy)

8 - 1000 Kly

ENSAYOS Y CERTIFICADOS

DURABILIDAD

- ISO 9001_GESTIÓN DE LA CALIDAD
- Solidez del color ≥ 4
- Permeabilidad del agua 60l/min/m²

MEDIOAMBIENTE

- ISO 14001_GESTIÓN AMBIENTAL

SEGURIDAD

- Certificación al fuego: Efl
- ISO 45001_Sistemas de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo
- Auditoria Social, 2-Pillar SMET

DAG.410.MAR.15 / 2 / 1-9-24

OBSERVACIONES

En caso de que se añada relleno al césped artificial Turfgrass, utilice arena de sílice redondeada (no angular), tamizada, lavada y secada. El uso de cualquier otro tipo de material de relleno invalidará la garantía Turfgrass.

*Las garantías estándar se aplican a regiones con una irradiación horizontal global inferior o igual a 1800 KWH/m2/año o 155 KLy/m2/año. Para regiones con una irradiación horizontal global superior a 1800 KWH/m2/año o 155 KLy/m2/año, por favor, consulta nuestra política de garantía.

Características técnicas

Hilo

Tipo:	Monofilamento + Texturizado
Composición:	70% PE - 30% PP
Dtex.:	10200 DTex ($\pm 5\%$)
Peso:	1860 gr/m ² ($\pm 10\%$)
Colores:	Monofilamento: Campo / Pepinillo Texturizado: Crema / Verde

Tufting

Galga:	3 / 8"
Altura:	40 mm ($\pm 5\%$)
Altura total:	42 mm ($\pm 5\%$)
Puntadas:	190 ml ($\pm 10\%$) - 19950 m ² ($\pm 10\%$)

Soporte

Soporte primario:	Backing simple
Acabado:	100% PP, UV Estabilizado Poliuretano

Producto final

Peso total:	2670 gr/m ² ($\pm 10\%$)
-------------	---------------------------------------



Con el fin de mejorar constantemente la calidad de nuestros productos a las últimas normas técnicas, Turfgrass® se reserva el derecho de modificar cualquiera de las características técnicas. Los valores declarados son valores medios aproximados y podrían variar en un $\pm 10\%$ (altura de las fibras $\pm 5\%$) debido a razones técnicas.