Praderia 35

37 mm
ALTURA TOTAL

Un campeón con un aspecto natural.

Praderia, con sus fibras de 35 mm suaves y extremadamente resistentes, es el producto ideal para aquellos que deseen un producto atractivo con un aspecto natural, que también logra tener una excelente durabilidad y resistencia. Adicionalmente, su combinación sutil del verde, marrón y beige lo convierte en un césped fresco y vivo.

FORMATOS

Pelo dentro **2x25 m - 4x25 m**

GARANTIA (Años – KLy)

8 - 1000 Kly*

ENSAYOS Y CERTIFICADOS

DURABILIDAD_
- ISO 9001_GESTIÓN DE LA CALIDAD
- Solidez del color ≥ 4
- Permeabilidad del agua 60l/min/m²

MEDIOAMBIENTE_
- ISO 14001_GESTIÓN AMBIENTAL

SEGURIDAD_
- Certificación al fuego: Efl
- ISO 45001_Sistemas de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo
- Auditoria Social, 2-Pillar SMET

DAG.410.MAR.15 / 2 / 1-9-24

OBSERVACIONES

En caso de que se añada relleno al césped artificial Turfgrass, utilice arena de sílice redondeada (no angular), tamizada, lavada y secada. El uso de cualquier otro tipo de material de relleno invalidará la garantía Turfgrass.

*Las garantías estándar se aplican a regiones con una irradiación horizontal global inferior o igual a 1800 KWH/m2/año o 155 KLy/m2/año. Para regiones con una irradiación horizontal global superior a 1800 KWH/m2/año o 155 KLy/m2/año, por favor, consulta nuestra política de garantía.

Características técnicas

Hilo

Tipo:	Monofilamento + Texturizado
Composición:	60% PE – 40% PP
Dtex.:	10100 DTex (±5%)
Peso:	1390 gr/m² (±10%)
Colores:	Monofilamento: Campo Verde / Lima Verde Texturizado: Crema / Verde / Marrón

Tufting

Galga:	3/8”
Altura:	35 mm (±5%)
Altura total:	37 mm (±5%)
Puntadas:	170 ml (±10%) - 17850 m² (±10%)

Soporte

Soporte primario:	Backing simple 100% PP, UV Estabilizado
Acabado:	Poliuretano

Producto final

Peso total:	2195 gr/m² (±10%)

Con el fin de mejorar constantemente la calidad de nuestros productos a las últimas normas técnicas, Turfgrass® se reserva el derecho de modificar cualquiera de las características técnicas. Los valores declarados son valores medios aproximados y podrían variar en un ±10% (altura de las fibras ±5%) debido a razones técnicas.