

Wildflower 50



Una explosión de naturaleza.

Suelta tu creatividad con nuestro césped artificial Wildflower de 50 mm. Con su encantadora mezcla de hasta siete colores diferentes, este césped no solo es visualmente atractivo, sino que también ofrece una suavidad natural gracias a su alta densidad de puntada. Además, cuenta con una resistencia superior a los rayos UVA, garantizando durabilidad y belleza en cualquier entorno.

FORMATOS

Pelo dentro

2x25 m - 4x25 m

GARANTIA (Años - KLy)

8 - 1000 Kly*

ENSAYOS Y CERTIFICADOS

- ISO 9001 GESTIÓN DE LA CALIDAD
- Solidez del color ≥ 4
- Permeabilidad del agua 60l/min/m²

MEDIOAMBIENTE

• ISO 14001_GESTIÓN AMBIENTAL

SEGURIDAD

- Certificación al fuego: Efl
- ISO 45001_Sistemas de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo
- Auditoria Social, 2-Pillar SMET

DAG.410.MAR.15 / 2 / 1-9-24

OBSERVACIONES

En caso de que se añada relleno al césped artificial Turfgrass, utilice arena de sílice redondeada (no angular), tamizada, lavada y secada. El uso de cualquier otro tipo de material de relleno invalidará la garantía Turfgrass.

*Las garantías estándar se aplican a regiones con una irradiación horizontal global inferior o igual a 1800 KWH/m2/año o 155 KLy/m2/año. Para regiones con una irradiación horizontal global superior a 1800 KWH/m2/año o 155 KLv/m2/año, por favor, consulta nuestra política de garantía.

Características técnicas

Hilo



Tipo: Monofilamento + Texturizado

Composición: 75% PE - 25% PP 15650 DTex (±5%) Dtex.: 1785 gr/m² (±10%) Peso:

Monofilamento: Campo / Pepinillo / Hierba / Oliva Texturizado: Crema / Verde / Marrón Colores:

Tufting



Galga: 5/8" Altura: 50 mm (±5%) Altura total: 52 mm (±5%)

160 ml (±10%) - 10080 m² (±10%) Puntadas:

Soporte



Soporte primario: Backing simple

100% PP, UV Estabilizado

Poliuretano Acabado:

Producto final



Peso total: 2595 gr/m² (±10%)



Con el fin de mejorar constantemente la calidad de nuestros productos a las últimas normas técnicas, Turfgrass® se reserva el derecho de modificar cualquiera de las características técnicas. Los valores declarados son valores medios aproximados y podrían variar en un ±10% (altura de las fibras ±5%) debido a razones técnicas.